

SPRAYPLAST A PENNELLO PELLICOLA SPRAY RIMOVIBILE

Descrizione prodotto e campi di applicazione

Con la pellicola spray rimovibile SPRAYPLAST puoi cambiare velocemente il design di oggetti e parti auto. Se si cambia idea sul colore utilizzato, basta semplicemente rimuovere il film protettivo.

SPRAYPLAST non è solo utilizzabile per i cerchioni ma colora, isola e protegge tutte le superfici non assorbenti come il metallo grezzo, le vernici bicomponenti, plastiche dure verniciabili o vetro. Può essere utilizzato su superfici ampie avendo cura di applicare uno spessore sufficiente. Ideale per auto, moto, camion, biciclette, scooter, skateboard, pattini, roulotte, rimorchi e molte altre applicazioni domestiche e hobbistiche.

Importante: SPRAYPLAST è sovraverniciabile con tutte le vernici DUPLI-COLOR per il massimo della personalizzazione.



Proprietà e caratteristiche

- Qualità elevata
- Rapida essiccazione
- Film protettivo contro pietrisco, graffi, sporco e umidità
- Resiste ad acidi, grasso e olio
- Ottima copertura
- Eccellente ancoraggio su molteplici materiali quali: metallo, plastiche (PP, PE, PVC), vetro
- Non applicare su superfici porose quali: cemento, pietra e legno
- Buona distendibilità ed uniformità
- Per interni ed esterni
- SPRAYPLAST può essere sovraverniciato con gli spray DUPLI-COLOR.: vernici acriliche, nitro, sintetiche, vernici acriliche a base d'acqua, vernici 2k, DUPLI-COLOR Alkyton e idropitture.
- Non usare su vernici mono-componenti.
- Ottima resistenza ai detergenti comuni (ad es. Pulitore cerchi)
- Limitatamente resistente agli impianti di autolavaggio

Proprietà fisiche e chimiche

- **Base legante:** polimero simil caucciù
- **Colori:** nero opaco, nero lucido, bianco lucido, trasparente lucido
- **Odore:** solvente
- **Grado di brillantezza** con angolo di misura di 60° secondo DIN 67530
lucido: 80-85 gloss units
opaco: 15-30 gloss units
- **Resa:**
A seconda della consistenza e del colore della superficie:

MOTIP DUPLI ITALIA S.p.A.

I - 20147 Milano (MI) - Piazza Tirana 24/4

750 ml sono sufficienti per 3 - 4 m² (5 m²/litro) in base al colore e con 1 mano applicata - per una copertura ottimale necessitano 3-4 mani.

- **Essiccazione (a 20°C, umidità relativa 50%):**
Fuori polvere: dopo ca. 10 minuti
Fuori impronta: dopo ca. 30 minuti
Asciutto: dopo ca. 2 ore
Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura ambientale, dall'umidità atmosferica e dallo spessore dello strato applicato.
- **Resistenza termica:** circa 100°C
- **Conservabilità/stoccaggio:**
5 anni, se conservato correttamente (=10°-25°C, umidità relativa max. 60%), stoccare nel contenitore originale sigillato. Teme il gelo
- **Recipiente/contenuto:** latta 750 ml

Istruzioni per l'uso

Prima dell'uso leggere attentamente ed osservare le avvertenze riportate sull'etichetta.

Preparazione

- Il fondo da trattare deve essere pulito, asciutto, sgrassato e privo di ruggine.
- Non verniciare su superfici porose e assorbenti. Su superfici lisce il film sarà facilmente rimovibile.
- Mascherare con cura le parti da non verniciare.
- Prima dell'applicazione pulire accuratamente l'oggetto da trattare con detergente non aggressivo

Applicazione a pennello:

- Miscelare accuratamente la vernice e diluire, se necessario, con il Diluente dedicato DUPLI-COLOR.
- Effettuare una prova in una zona nascosta per verificare la compatibilità e se il prodotto è del colore desiderato
- Applicare a pennello
- Applicare almeno 3 mani di SPRAYPLAST. in particolare in zone critiche come angoli e spigoli. Più è elevato lo spessore più risulta facile la rimozione.
- E' necessario attendere 5 minuti tra l'applicazione di uno strato e quello successivo
- Dopo l'applicazione pulire accuratamente il pennello e gli attrezzi con il Diluente SprayPlast.

Applicazione con pistola a spruzzo:

- Prima dell'utilizzo diluire SPRAYPLAST con il Diluente Dedicato nel rapporto di misura di 2 : 1
- Si raccomanda di utilizzare l'ugello 1.2 - 1.4 mm.
- Effettuare uno spruzzo di prova in una zona nascosta per verificare la compatibilità e se il prodotto è del colore desiderato
- Applicare più mani leggere e incrociate sull'area da una distanza di 25 cm
- Applicare almeno 3 mani di SPRAYPLAST
- E' necessario attendere 5 minuti tra l'applicazione di uno strato e quello successivo
- Dopo l'applicazione pulire accuratamente la pistola e gli attrezzi con il Diluente SprayPlast.
- Seguire attentamente le istruzioni del produttore della Pistola a spruzzo.

Consigli per la verniciatura di cerchioni

- Si consiglia di smontare la ruota e osservando le istruzioni del produttore del veicolo
- Pneumatici, valvole e altre parti accessorie (es mozzo ruota, pinze freno , ecc...) e la parte posteriore del cerchione devono essere mascherate accuratamente. Per fissare la carta per mascheratura utilizzare un nastro specifico
- Rimuovere la mascheratura subito dopo la verniciatura
- Per riparare eventuali danni o imperfezioni nel film di vernice è sufficiente spruzzare una nuova mano di SPRAYPLAST direttamente sulla parte di film danneggiata.

Dopo l'applicazione:

- Il film di vernice è asciutto dopo ca. 2 ore dopo l'applicazione dell'ultima mano,
- Il Film di vernice resiste ottimamente ai detergenti comuni (ad es. pulitore cerchi)
- La vernice è normalmente resistente alle idro-pulitrici e agli autolavaggi, in alcuni casi è possibile che la pellicola perda di aderenza.
- In caso di pulizia a vapore mantenere una distanza di almeno 25 cm
- Per applicazioni in aree estese (più di 1 m²) il film deve essere rimosso in max 12 mesi dall'ultima applicazione
- Il film di vernice può essere rimosso anche dopo essere stato verniciato con gli spray DUPLI-COLOR.: vernici acriliche , nitro, sintetiche , vernici acriliche a base d'acqua , vernici 2k, DUPLI-COLOR Alkyton e idropitture.

Importante - Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerare tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti i circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. MOTIP DUPLI è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa MOTIP DUPLI.